


Micromortero para la renovación y decoración de suelos

PAVICEM MICROMORTERO 2 MM DE ESPESOR

APLICACIONES /
- Micromortero coloreado deformable de altas prestaciones para la renovación y decoración de suelos
- Apto para tráfico peatonal y rodado
- Mínimo espesor (1-2 mm)
- Sin desgaste
- Sobre losa de hormigón, terrazo, mármol, cerámica, madera, cristal...

ACABADOS /
- Liso y rugoso
- Tipo veneciano, marmoleado, madera...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /
- Respetar siempre el mismo porcentaje de **Acrylcem** durante la mezcla
- No añadir agua al producto
- Respetar las juntas de dilatación y retracción
- Temperaturas de aplicación 5ºC a 35ºC

DESCRIPCIÓN /

Cemento especial, áridos seleccionados, aditivos, resinas y pigmentos.

OBSERVACIONES /

- No incorporar agua ni ningún otro aditivo al mortero.
- En superficies absorbentes o porosas humedecer antes de aplicar el producto.
- Tratar las zonas singulares (fisuras...) con malla de fibra de vidrio.
- El tiempo de secado variará en función de la temperatura y humedad existente.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Vida de la mezcla: 3 horas
- Tiempo abierto: 2 horas
- Espesor máximo: 0.1 - 2 mm
- Espesor máximo por capa: 0.5- 1 mm
- Secado al tacto: de 5- 7 horas
- Puesta en servicio: ≥ 48 horas

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Adherencia EN- 1015/12: 0.98 N/mm^2
- Absorción de agua: 0.004 g/cm^2
- Hielo- deshielo: 0.01 kg/cm^2

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



www.pavistamp.com
Atención al cliente 902 158 743



CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- El soporte existente deberá ser resistente y estar fraguado, limpio de polvo, pinturas, aceites...
- Antes de aplicar el micromortero **Pavicem** se recomienda que la base del mortero, hormigón o autonivelante esté completamente fraguado (≥ 28 días).
- Aplicar una primera capa de **Pavicem Grueso** para regularizar la superficie.
- En hormigones viejos, fresar la capa superficial, lavar a presión y una vez eliminados los charcos de agua, aplicar 1- 2 pasadas de consolidador **F-600**.


PRODUCTO

PAVICEM MICROMORTERO 2 MM DE ESPESOR

Micromortero para la renovación y decoración de suelos

- Pavimento continuo coloreado
- Sin juntas
- Deformable y flexible
- Impermeable y transpirable
- Desgaste a la abrasión nulo
- Altas prestaciones
- En interiores y exteriores

MODO DE EMPLEO /



La relación de mezcla será de 2 a 1. (2 partes de **Pavicem** por 1 parte de **Acrylcem** aproximadamente).

Mezclar con batidor a bajas revoluciones, hasta conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos.




1) En suelos irregulares, aplicar una primera capa de regularización con **Pavicem Grueso**.

2) Aplicar manualmente con la llana adecuada en capas de máximo 0.5 mm, hasta conseguir el efecto deseado.

Una vez la superficie esté seca (24-48 horas) aplicar 1-2 pasadas de resina de curado **Orfapol-50** (base agua).

Opcional: **Orfapol Incoloro**, efecto aporcelanado.



PRESENTACIÓN / Envases 1-5-15 kg
Bidón de plástico de 15 kg
Palets de 405 kg (27 bidones)



COLORES /
Carta de 56 colores
(Otros a la carta)

RENDIMIENTO /
400 – 800 g/m^2
*Estos consumos pueden variar según el soporte y número de pasadas.

CONSERVACIÓN /
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

REFERENCIAS /
En suelos irregulares y cerámica aplicar una primera pasada de regularización de **Pavicem Grueso**.

COLORES PAVICEM



CARTA COLORES PAVICEM



CARTA COLORES PAVICEM

